

A 1 2 0 0 ウッドプライマー

(一液型ウレタン)

特 長

1. 浸透性が特に優れ、木材の表面繊維を強化します。従って材の割れを防止する効果があります。
2. 軟質な針葉樹材の硬度を高める効果があります。
3. 塗料の接着性を向上させます。
4. トルエン、キシレンを含有していません。

使用法

1. 配合(重量比)

A 1 2 0 0 ウッドプライマー	1 0 0 部
Z 0 9 5 0 シンナー(冬)	1 0 0 部

急ぐ場合は Y 0 0 2 0 促進剤を添加します。添加量は A 1 2 0 0 に対して 5 % が限度です。

2. 塗装

2 - 1 . 無着色の場合

上記の配合液をスプレーし、常温で30分以上置いてから下塗り塗料を塗ります。あまり厚塗りしないで下さい。染み込ませる程度で十分な効果が得られます。厚塗りをすると、下塗りのレベリングが悪くなります。付着性には問題ありません。

2 - 2 . 着色の場合

上記配合液にステインを添加して素地着色をすることが出来ます。塗布量があまり多くならないようにステインの添加量を調整して下さい。

下塗りまでの乾燥時間は1時間以上取って下さい。

また、硬化を速めるために Y 0 0 2 0 を添加することをお勧めします。

3. 可使時間

なるべく、その日の内に使い切れる量を配合して下さい。ステインの種類にもよりますが、添加することによって短くなる場合もあります。また、Y 0 0 2 0 の添加によっても短くなりますが常温で12時間は使用可能です。

荷 姿

A 1 2 0 0 ウッドプライマー 1 6 kg、4 kg、1 kg