

B 1 0 5 0 ヤニ止シーラー

(二液型ウレタン)

特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . ヤニ止効果が優れています。
- 3 . 木材素地への浸透性が良く、且つポリエステル塗料との付着性が優れています。
- 4 . 目止性が優れ、目やせを防ぎます。

使用法

1 . 配合比 (重量比)

B 1 0 5 0 A	ヤニ止シーラー A 液	1 0 0 部
B 1 0 5 0 B	ヤニ止シーラー B 液	1 0 0 部
	シンナー	0 ~ 2 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして
Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。
夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダーシンナーを併用して下さい。

2 . 塗装

スプレー塗装又は刷毛塗り

3 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	10時間	5 時間	3 時間

4 . 乾燥時間

ポリエステル樹脂塗料を塗る場合は下記の時間内で塗装して下さい。

温 度	時 間 巾
1 0	8 ~ 72時間
2 0	6 ~ 48時間
3 0	4 ~ 32時間

インターバルが短すぎるとヤニ止効果が不十分です。また、長すぎる場合は層間剥離の原因になります。

荷 姿

B 1 0 5 0 A	ヤニ止シーラー	A 液	1 5 kg、 8 kg、 4 kg
B 1 0 5 0 B	"	B 液	1 5 kg、 8 kg、 4 kg