

B 2 0 1 0 サンディングシーラー

(二液型ウレタン)

特 長

- 1 . 高樹脂分で肉持ちがあります。
- 2 . 耐溶剤性に優れ、上塗りの艶引けがありません。
- 3 . 研磨作業性に優れています。
- 4 . 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。
- 5 . トルエン、キシレンを含有していません。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。

1 . 配合比 (重量比)

B 2 0 1 0 A	サンディングシーラー A 液	1 0 0 部
B 2 0 1 0 B	" B 液	1 0 0 部
	シンナー	6 0 ~ 1 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースィナーを併用して下さい。

2 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
標準 B 液	6 時間	4 時間	2 時間
速乾 B 液	3 時間	2 時間	1 時間

3 . 乾燥時間 (研磨可能まで)

温 度	1 0	2 0	3 0
標準 B 液	6 時間	3 時間	1.5 時間
速乾 B 液	4 時間	2 時間	1 時間

荷 姿

B 2 0 1 0 A	サンディングシーラー A 液	1 6 kg、 8 kg、 4 kg
B 2 0 1 0 B	" B 液	1 6 kg、 8 kg、 4 kg
B 2 0 1 0 B	" 速乾 B 液	1 6 kg、 8 kg、 4 kg