

C 3 0 9 0 シリコンハード (二液型シリコンアクリル)

特 長

ビュータックファインC 3 0 9 0シリコンハードは二液型シリコンアクリル樹脂塗料で、速乾性、高硬度を特長としたハードなトップコートです。

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 速乾タイプです。
3. 塗り肌がよく、高硬度(3H~4H)が得られます。
4. リコート性にすぐれ、補修が容易です。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。特に艶消類については艶消剤を均一にしてから使用して下さい。

A液が均一になっていませんと光沢の度合いが合わない場合があります。

1. 配合比(重量比)

C 3 0 9 0 A ~ C 3 0 9 9 A	シリコンハード各分消 A 液	4 0 0 部
C 3 0 9 0 B	" B 液	1 0 0 部
シンナー		1 5 0 ~ 2 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時はZ 0 1 3 0 リターダーシンナーを併用して下さい。

2. 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
可使時間	12時間	8 時間	6 時間

3. 乾燥時間

指触乾燥：約 2 0 分 (2 0)

温 度	1 0	2 0	3 0
硬化時間	8 時間	3 時間	1 時間

荷 姿

C 3 0 9 0 A ~ C 3 0 9 9 A	シリコンハード各分消 A 液	1 6 kg
C 3 0 9 0 B	シリコンハード B 液	4 kg